



# Prüf- und Forschungsinstitut für die Schuhherstellung e.V.

Prüfbericht Nr.

9890038

Datum : 09.04.1998

Seite 1 von 2

Dr.N./he

**Auftraggeber :**

Fritz Minke GmbH & Co KG, Cecilienstr. 31, 47051 Duisburg

**Auftrag :**

Untersuchung eines geschäumten Kunststoffes nach den SG-Prüfkriterien

**Prüfgegenstand :**

1 Probe, bez. Silvex  
Schreiben vom 16.03.1998 / GMi-mich

## Untersuchungsergebnisse :

Prüfung gemäß SG-Prüfkriterienkatalog 7/97

Kategorie: Kunststoffe, Kautschuk

PARAMETER	BEFUND	BEWERTUNG
Geruch	produkttypisch	erfüllt
Farbechtheit saure/alk.Schweißlösung	Stufe 4-5	erfüllt
Globalmigration	< 10 mg/kg nn	erfüllt
Formaldehyd, frei u. teilhydrolytisch	11 mg/kg	erfüllt
Glyoxal, Glutaraldehyd	< 10 mg/kg nn	erfüllt
Aromatische Amine aus Farbstoffen	< 30 mg/kg nn	erfüllt
FCKW und HFCKW	nicht nachweisbar	erfüllt
Monomere	nicht nachweisbar	erfüllt
Nitrosamine	<1 µg/dm <sup>2</sup>	erfüllt

## **Einschränkungen, Auflagen, Bemerkungen:**

nn = nicht nachweisbar

\* = nicht erfüllt für Materialien zur Herstellung von Artikeln für Kinder unter 36 Monaten.

\*\* = nicht erfüllt für Artikel mit unmittelbarem Hautkontakt und Artikeln für Kleinkinder unter 36 Monaten.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Institutes darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 6 Monaten vernichtet.

**Postanschrift :**  
Postfach 22 25  
D-66930 Pirmasens

**Hausanschrift :**  
Hans-Sachs-Straße 2  
D-66955 Pirmasens


Telefon (06331) 7 40 16  
Telefax (06331) 7 45 07




Die Anforderungen des SG-Prüfkriterienkataloges, Stand 7/97 sind bei der vorgelegten Probe erfüllt.

Der vorliegende Prüfbericht berechtigt nicht zur Führung des SG-Zeichens.

**PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTITUT  
FÜR DIE SCHUHERSTELLUNG**

  
Dr. Nickolaus

  
Dr. Kwauka



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Institutes darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 6 Monaten vernichtet.